

**Закрытое Акционерное Общество  
"Аникинский горно-обогатительный комбинат"**

Адрес: 347871, Ростовская обл.,  
Каменский район, х.Аникин

**ПАСПОРТ №**

**Щебень фракции 45-63 мм (марка Л15)**

Месторождение: Аникинское- Западное в Каменском районе Ростовской области

Щебень производится по ГОСТ 32703-2014

Декларация соответствия: ЕАЭС рег.№ ТС №RU Д-RU.HO12.B.05729

- 1 Дата выдачи: \_\_\_\_\_ 2023 г.
- 2 Щебень из природного камня для строительных работ: фракция 45-63 мм (Марка Л15)
- 3 Потребитель: \_\_\_\_\_
- 4 Кол-во щебня: \_\_\_\_\_ тн  
Номера вагонов: \_\_\_\_\_

**КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

№	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ	Фактические значения		
1	Гранулометрический состав	Марка 90/10	Проходы через сито, % по массе		
	Размеры ячеек контрольных сит, мм	d/2	22,5	от 0 до 2	1,88
		d	45	от 0 до 10	5,68
		D	63	от 90 до 100	92,12
		1,4D	88,2	100	100
2D	126	100	100		
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе Марка щебня	для марки Л15 от 10 до 15%	14,18% соответствует марке щебня Л15		
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	не более 1	0,22		
4	Содержание глины в комках, %	не более 0,25	0		
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	0		
6	Марка по дробимости, потеря массы, %	до 9 вкл.	11,5 / M1000		
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %	не более 2	1,6 соотв.марке F300		
8	Насыпная плотность, тн/м3	не нормируется	1,28		
9	Содержание вредных компонентов и примесей		нет		
10	Минералого-петрографический состав	не нормируется	Осадочная порода, песчаник		

Инженер-лаборант

Кущенко О.О.

