

## Паспорт качества № \_\_\_\_\_

Щебень фракции: 0-10 мм

Аникинское Западное месторождение песчаников

Местоположение: Ростовская область, Каменский район, х. Аникин


Щебень производится по ГОСТ 8267-93

Потребитель: \_\_\_\_\_

Адрес потребителя: \_\_\_\_\_

Номер партии: \_\_\_\_\_                      Номера вагонов: \_\_\_\_\_

Количество щебня: \_\_\_\_\_                      Дата выдачи: \_\_\_\_\_



Наименование	Полные остатки по массе, %				
	12,5	10	6,5	3	1,25
Диаметр сита, мм	12,5	10	6,5	3	1,25
Нормативные значения по ГОСТ	0-0,5	0-10	30-60	90-100	95-100
Фактические значения	0	3,7	43,1	95,8	100

№	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ	Фактические значения
1	Марка щебня	От 11 до 13 (М1000)	М1000
2	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	Не более 5	3,4
3	Содержание глины в комках, %	не допускается	0
4	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	0
5	Содержание вредных компонентов и примесей	-	нет
6	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %	F300	F300
7	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	-	1,5
8	Минералого-петрографический состав	Не нормируется	Осадочная порода, песчаник

Инженер-лаборант \_\_\_\_\_



О.О. Куценко