

## Паспорт качества № \_\_\_\_\_

Щебень фракции: 20-40 мм

Аникинское Западное месторождение песчаников

Местоположение: Ростовская область, Каменский район, х. Аникин

Щебень производится по ГОСТ 8267-93

Потребитель: \_\_\_\_\_

Адрес потребителя: \_\_\_\_\_

Номер партии: \_\_\_\_\_                      Номера вагонов: \_\_\_\_\_

Количество щебня: \_\_\_\_\_                      Дата выдачи: \_\_\_\_\_

### Гранулометрический состав

Наименование	Полные остатки по массе, %			
	1,25D	D	05 (D+d)	d
Диаметр сита				
Нормативные значения по ГОСТ	0-5	0-10	30-60	90-100
Фактические значения	0	7,8	462	95,0

№	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ	Фактические значения
1	Марка щебня	От 11 до 13 (M1000)	M1000
2	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	Не более 2	1,6
3	Содержание зерен пластинчатой игловатой формы, % по массе	до 15	13,8
4	Содержание глины в комках, %	не допускается	0
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	0
6	Содержание вредных компонентов и примесей	-	нет
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %	F300	F300
8	Насыпная плотность, т/м <sup>3</sup>	-	1,28
9	Минералого-петрографический состав	Не нормируется	Осадочная порода, песчаник

Инженер-лаборант



О.О. Куценко