

**Закрытое Акционерное Общество
"Аникинский горно-обогатительный комбинат"**

Адрес: 347871, Ростовская обл.,
Каменский район, х.Аникин

ПАСПОРТ №

Щебень фракции 31,5-63 мм (марка Л15)

Месторождение: Аникинское- Западное в Каменском районе Ростовской области

Щебень производится по ГОСТ 32703-2014

Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.НА99.В.02549/20

- | | | | |
|---|---|-------|-------|
| 1 | Дата выдачи: | _____ | 2023г |
| 2 | Щебень из природного камня для строительных работ: фракция 31,5-63 мм (Марка Л15) | | |
| 3 | Потребитель: | _____ | |
| 4 | Кол-во щебня: | _____ | тн |
| 5 | Номера вагонов: | _____ | |
| 6 | Номер партии: | _____ | |

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

№	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ	Фактические значения		
1	Гранулометрический состав	Марка 90/10	Проходы через сито, % по массе		
	Размеры ячеек контрольных сит, мм	d/2	15,7	от 0 до 2	1,6
		d	31,5	от 0 до 10	6,24
		D	63	от 90 до 100	93,04
		1,4D	88,2	100	100
	2D	126	100	100	
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе Марка щебня	для марки Л15 от 10 до 15%	14,18% соответствует марке щебня Л15		
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	не более 1	0,22		
4	Содержание глины в комках, %	не более 0,25	0		
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	0		
6	Марка по дробимости, потеря массы, %	до 9 вкл.	11,5 / M1000		
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %	не более 2	1,6 соотв.марке F300		
8	Насыпная плотность, тн/м3	не нормируется	1,28		
9	Содержание вредных компонентов и примесей		нет		
10	Минералого-петрографический состав	не нормируется	Осадочная порода, песчаник		

Инженер-лаборант



Куценко О.О.