

Паспорт качества № _____

 Щебень фракции: 5-10 мм

Аникинское Западное месторождение песчаников

 Местоположение: Ростовская область, Каменский район, х. Аникин

 Щебень производится по ГОСТ 8267-93

Потребитель: _____

Адрес потребителя: _____

Номер партии: _____

Номера вагонов: _____

Количество щебня: _____

Дата выдачи: _____

Наименование	Полные остатки по массе, %				
	12,5	10	6,5	3	1,25
Диаметр сита, мм	12,5	10	6,5	3	1,25
Нормативные значения по ГОСТ	0-0,5	0-10	30-60	90-100	95-100
Фактические значения	0	3,7	43,1	95,8	100

№	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ	Фактические значения
1	Марка щебня	до 11 вкл. (M1200)	M1200
2	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	Не более 5	3,4
3	Содержание глины в комках, %	не допускается	0
4	Содержание зерен слабых пород, % по массе	не более 5	0
5	Содержание вредных компонентов и примесей	-	нет
6	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %	F300	F300
7	Насыпная плотность, т/м ³	-	1,28
8	Минералого-петрографический состав	Не нормируется	Осадочная порода, песчаник
9	Марка по истираемости	И1-И6	И1
10	Марка по пластичности	Пл1	Пл1

Инженер-лаборант _____



О.О. Кущенко