

**Закрытое Акционерное Общество  
"Аникинский горно-обогатительный комбинат"**

Адрес: 347871, Ростовская обл.,  
Каменский район, х.Аникин

**ПАСПОРТ №**

**Щебень фракции 8-16 мм**

Месторождение: Аникинское- Западное в Каменском районе Ростовской области

Щебень производится по ГОСТ 32703-2014

Декларация соответствия: ЕАЭС рег.№ ТС №RU Д-RU.HO12.B.05729

- 1 Дата выдачи: \_\_\_\_\_ 2023
- 2 Щебень из природного камня для строительных работ: фракция 8-16 мм
- 3 Потребитель: \_\_\_\_\_
- 4 Кол-во щебня: \_\_\_\_\_ тн
- 5 Номера вагонов: \_\_\_\_\_
- 6 Номер партии: \_\_\_\_\_

**КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

№	Наименование	Нормативные значения по ГОСТ	Фактические значения		
1	Гранулометрический состав	Марка 90/10	Проходы через сито, % по массе		
	Размеры ячеек контрольных сит, мм	d/2	4	от 0 до 2	1,6
		d	8	от 0 до 10	6,24
		D/1,4	11,2	от 25 до 80	74,6
		D	16	от 90 до 100	93,04
		1,4D	22,4	100	100
2D	31,5	100	100		
2	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе Марка щебня	для марки Л15 до 10%	9,10% соответствует марке щебня Л15		
3	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % по массе	не более 1	0,22		
4	Содержание глины в комках, %	не более 0,25	0		
5	Содержание зерен слабых пород, % по массе	5,0	0		
6	Марка по дробимости, потеря массы, %	до 11 вкл.	10,4 % М1200		
7	Морозостойкость, потеря массы после испытания, %	не более 2	1,6 соотв.марке F300		
8	Насыпная плотность, тн/м3	не нормируется	1,28		
9	Содержание вредных компонентов и примесей		нет		
10	Минералого-петрографический состав	не нормируется	Осадочная порода, песчаник		

Инженер-лаборант



Кущенко О.О.