

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №**  
**Щебеночно-песчаная смесь (гранито-гнейс)**  
**Фракции от 0мм до 40 мм (С-5)**  
**Месторождение гранитов «Лупикко-2»**  
**Декларация о соответствии ЕАЭС № РУД-РУ. РА05.В.87542/22**  
**Действительно до 24.08.2027**

Дата:

Получатель:

Количество:

Документ:

Тара:

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Содержание глинистых, илстых и пылевидных частиц **0,91%**
2. Марка по механической прочности: **1400**
3. Морозостойкость: **F 300**
4. Объемный вес: **1,5г/см<sup>3</sup>**
5. Отгруженная продукция выпускается по **ГОСТ25607-2009**
6. Гранулометрический состав:

	Диаметр отверстий сит, мм									
	120	80	40	20	10	5	2,5	0,63	0,16	0,05
Требования ГОСТ	0	0	0-10	25-60	45-80	57-85	67-88	80-95	90-97	95-100
Полные остатки, %	0	0	0	27,82	48,63	62,47	72,13	90,15	94,39	100,00

7. Удельная радиоактивность **123 Бк/кг**
8. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы **23,49%**
9. Содержание дробленых зерен в ЩПС: **100%**
10. Степень пучинистости: **0,01**
11. Марка водостойкости: **В-1**
12. Устойчивость против распадов: **0,1%**
13. Марка по пластичности: **Пл-1**

Гл. специалист ОТК



Р.В.Алексеев