

**Общество с ограниченной ответственностью
«Комбинат нерудоископаемых» (ООО «КНИ»)**

ПАСПОРТ № _____
на нерудные материалы

1. Наименование материала ЩПС
2. Размер фракции 0-44
3. Содержание глинистых, илистых и пылевидных частиц, % 7,62
4. Содержание глины в комках, % 0,19
5. Содержание слабых зерен в % 4,62
6. Сод-ние пластинчатых и игловатых зерен в % 25
7. Марка по механической прочности 600
8. Зерновой состав

Наименование		Нормативные значения по ГОСТ 70458-2022	Фактические значения
Гранулометрический состав		Проходы через сито, % по массе	
Диаметры отверстий контрольных сит, мм	Тип смеси 0-44 категория К90 марка М1	60	От 90 до 100
		40	От 63 до 77
		20	От 43 до 57
		10	От 30 до 42
		5	От 22 до 33
		2,25	От 15 до 30
		0	От 5 до 15
		100	68,4
		46,5	29,1
		16,6	9,3
		0	0

9. Объёмно-насыпной вес, кг/м³ 1350
10. Номер ГОСТа 70458-2022

Лаборант



Д.Э. Кожанов